SARDEGNA PAINTS
Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

SMALTO ANTICHIZZANTE FERROMICACEO

Smalto anticorrosivo a base di pimenti non inquinanti quali ossido di ferro micaceo, fosfatato di zinco e alluminio, è esente da piombo e cromati. L'alto spessore che si ottiene per ogni mano e la particolare struttura lamellare dell'ossido ferromicaceo lo rendono idoneo sia come mano di fondo anticorrosiva sia come prodotto a finire.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1400/1500 g/litro
Spessore consigliato	75 μ per mano
Mani consigliate	due
Resa a 75 μ	8 – 10 mq/litro
Diluente	D.S.U. 151
Diluizione	a pennello pronto all'uso
	a spruzzo 5 – 10%
Essiccazione	fuori polvere 2 – 3 ore
	al tatto 5 – 6 ore
Sovraverniciabile	12 ore
Aspetto del film	opaco metallizzato

Applicazione

Asportare le parti friabili ed eseguire una spazzolatura anche non troppo accurata. Sgrassare con cura la superficie da trattare ed in presenza di residui di ruggine si consiglia l'impiego del convertitore di ruggine TANOX DUE.